深圳市安达纳润滑技术有限公司
电话：0755-27201556　13613098311
广东省深圳市龙华新区福城街道茜坑社区佰公坳工业区

ANK NB52 GREASE

特性：

- 优异高低温性能；
- 良好的抗水防护性；
- 优异的机械安定性；
- 良好的橡塑相容性。

主要应用：

- 适用于工业气缸润滑与密封；
- 适用于高速轴承的润滑与防护；
- 适用于金属齿轮润滑与防护；
- 适用于极低温、化学腐蚀介质等。

主要技术参数：

项目	参数	典型数据	试验标准
外观	米白色均匀油膏	米白色均匀油膏	目测
使用温度范围　℃	--	-50～180	--
锥入度　0.1mm	265～295	275	GB/T 269
NLGI 等级	2	2	--
滴　点　℃	≥320	330	GB/T 3498
钢网分油（100℃,30h）　%	≤3.0	1.5	SH/T 0324
蒸发损失（99℃,22h）　%	≤0.5	0.2	GB/T 7325
腐蚀（T2 铜片，100℃，24 h）	合格	合格	GB/T 7326 乙
耐水性(90℃,3h)　%	--	1 级	DIN 51807
磨斑直径(392N, 60min)　mm	--	0.49	SH/T 0204
承载能力（四球法） 烧结负荷 P_D　N(kgf)	--	2450（250）	SH/T 0202
低温扭矩(-50℃)　mN・m 启动 运转 60min	 -- --	 424 100	SH/T 0338

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；
- 启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；
- 请勿与其它油脂混用；
- 贮存本品油脂表面应抹平、置于清洁、干燥避光处；
- 自生产之日起，36 个月未启用，建议使用前取样检测。

替代克鲁勃的 NB52,主要应用：高速负荷下的滚动和滑动轴承。精密齿轮中的齿侧翼，例如。铣床中的锥齿轮，阀门的机电执行机构。