深圳市安达纳润滑技术有限公司
电话：0755-27201556　13613098311
广东省深圳市龙华新区福城街道茜坑社区佰公坳工业区

AN 1462H 高温轴承脂

特性：

- 优异的抗氧化性；
- 优良的高低温性能；
- 优异的抗腐蚀性能和抗水性能；
- 优异的润滑性和高负荷性；
- 优良的机械稳定性；
- 在极端恶劣的条件下提供卓越的性能。

主要应用：

- 高温轴承润滑；
- 高温电接触点润滑；
- 各种办公设备、电气设备；
- 阀门润滑，例如水龙头手柄；
- 各种化学环境下的润滑和防护。

主要技术参数：

项目	参数	典型数据	试验标准
外观	浅黄褐色均匀油膏	浅黄褐色均匀油膏	目测
使用温度范围　℃	--	-40～260	--
锥入度　0.1mm	240～270	260	GB/T 269
滴点　℃	≥280	320	GB/T 3498
钢网分油（100℃ 30h）　%	≤3.0	1.85	SH/T 0324
蒸发度　（120℃ 1h）　%	≤2.0	0.32	SH/T 0337
45#钢腐蚀（100℃ 3h）	合格	合格	SH/T 0331
承载能力（四球法）　N(kgf) 烧结负荷 P_D（1770r/min 10s）	≥2450（≥250）	3087(315)	SH/T 0202

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；
- 启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；
- 请勿与其它油脂混用；
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处；
- 自生产之日起，36 个月未启用，建议使用前取样检测后使用。