STABURAGS NBU 30 PTM

润滑装配油脂

应用特点

- **装配油脂起到抗摩擦腐蚀**
- **具有良好的抗腐蚀保护性**
- **即便在户外工况，也有优异的防水性能**
- **得到了Knorr Bremse的认证，认证编号N 12006-37**

产品描述

STABURAGS NBU 30 PTM是一种含有固体润滑剂的装配油脂。它具有防水性能和抗摩擦腐蚀(微动磨损)性能。它被证明能有效应用于高度潮湿的户外工况。

产品应用

STABURAGS NBU 30 PTM是专门应用于混合滑动间隙配合应用的装配油脂。应用包括热/冷水阀、水笼头、滑轨(特别是灌装机)、阀杆和汽缸导轨。该产品也能被当作密封油脂来使用。另外，它还能应用于滑轨、螺栓、轴类和螺杆等部件，例如：铁路车辆转向架部件的组装。

STABURAGS NBU 30 PTM还专门能应用于铁路车辆制动部件，例如螺栓和连杆的装配润滑。

STABURAGS NBU 30 PTM能使车辆ABS传感器的组装和拆卸变得更为方便。

使用注意事项

使用STABURAGS NBU 30 PTM的喷剂使没有配置润滑油嘴的铁路制动部件的再润滑变得更为便利.为了能更好的渗透到摩擦副的间隙，我们推荐喷洒时间最少维持8秒。这会提高铁路车辆制动连杆的工作效率确保达到最长的维护间隔。

当用于装配和润滑的目的时，我们推荐用无绒布、手或刷子在部件表面少量涂抹。

STABURAGS NBU 30 PTM在低温时（最低可达-55°C）具有良好的粘附性能。

材料安全数据表

材料安全数据表可以在网站 www.klueber.com索取。
同时您也可以通过您在克鲁勃公司的联系人得到。

包装规格	STABURAGS NBU 30 PTM
管，50 克	+
罐装，1,2 千克	+
桶装，30 千克	+

产品参数	STABURAGS NBU 30 PTM
产品代码	017069
化学成分	固体润滑剂
化学成分，增稠剂	复杂钡皂基
化学成分，基础油类型	矿物油
最低使用温度	-10 °C / 14 °F
最高使用温度	160 °C / 320 °F
颜色范围	灰色
密度，20 °C	近似值 1,10 g/cm³
工作针入度，DIN ISO 2137，25 °C，下限值	245 x 0,1 mm
工作针入度，DIN ISO 2137，25 °C，上限值	275 x 0,1 mm
运动粘度，DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042，40 °C	近似值 490 mm²/s

a brand of FREUDENBERG

产品资料

STABURAGS NBU 30 PTM

润滑装配油脂

产品参数	STABURAGS NBU 30 PTM
运动粘度，DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042，100 °C	近似值 31 mm²/s
剪切粘度/25 °C，剪切率300/秒，设备：旋转粘度计	近似值 15 000 mPas
滴点，依据DIN ISO 2176, IP 396	>= 220 °C
最小保质期 - 放置于未开封原装容器中置于干燥无霜处	60 月

Klüber Lubrication – your global specialist

克鲁勃润滑剂(上海)有限公司

上海市青浦工业园区拓青路88号, 邮编 201700

电话 +86 21 69225666, 传真 +86 21 69225818

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

出版人和版权所有人: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
在事先与 Klüber Lubrication München SE & Co. KG 沟通的情况下，允许重印部分或全部的内容，前提是必须标明内容出处， 并将重印版本提供给版权人。